

Lithofin MN Farbvertiefer Prostředek pro zintenzivnění barev pro přírodní a umělý kámen

Popis

Speciální produkt z řady LITHOFIN pro mramor, přírodní kámen a litý kámen (MN). Impregnační látka na bázi siloxanu připravená k použití se speciálními přísadami zvýrazňujícími barvu, rozpuštěná v organických rozpouštědlech.

Funkce

Lithofin MN Farbvertiefer se vstřebává do povrchu, což ho činí voděodpudivým a prohlubuje přirozenou barvu a strukturu, aniž by vytvářel lesk. Povrchy vypadají barevněji a svěžeji, téměř jako by byly mokré. Voděodpudivý efekt snižuje náchylnost k nečistotám a skvrnám a usnadňuje čištění. Není zde povrchový film, takže propustnost vodní páry je do značné míry zachována. Odolnost proti skluzu povrchu se téměř nezmění.

Odolnost: Uvnitř, s řádnou péčí, prakticky neomezeně. Ve venkovních oblastech, v závislosti na typu kamene a povětrnostním namáhání, zůstává efekt prohlubňování barvy přibližně 1 až 2 roky, ochranný efekt trvá přibližně 5 až 7 let. Lze ji několikrát přemalovat, jakmile efekt odezní.

Technická data:

Hustota: přibližně 0,85 g/cm³

Bod vzplanutí: přibližně 35°C (cc)

Vzhled: bezbarvý, průhledný

Vůně: aromatická

Rozpustnost ve vodě: nerozpustná

Rozsah použití

Pro zesílení barev na stěnách a podlahách, schodech, vchodech do domů, terasách atd., které působí příliš světle a bezbarvě nebo je třeba sladit barvy s leštěným povrchem. Lze použít uvnitř i venku.

Substrát: Všechny jsou savé, pórovité přírodní kameny s hrubými, pilnými, broušenými a plamenitými povrchy, jako je žula, rula, porfyr, mramor, vápenec, břidlice, solnhofenské desky, stejně jako litý kámen s hrubým povrchem atd.

Poznámka: Pro leštěný a velmi jemně broušený přírodní a litý kámen doporučujeme Lithofin FLECKSTOP >W<, Lithofin MN Fleckstop nebo Lithofin MN Grundschutz.

Zpracování

Substrát musí být příjemavý, čistý, bez skvrn a zcela vysušený. Doporučuje se vytvoření vzorkové oblasti. Lithofin MN Farbvertiefer nanášejte tenko a rovnoměrně čistým válečkem, těsnicím štětcem nebo plochým štětcem a nechte ho vstřebat. V případě vysoce savých substrátů může být nutná druhá aplikace. Při bohaté aplikaci může lesk vzniknout na slabě savých površích. Tomu lze předejít před uschnutím tím, že přebytek odstraníte suchým hadříkem.

Upozornění: ošetřujte pouze zcela vysušené polevy.

(Doba schnutí nově položených povrchů: až 8 týdnů, jinak například po dešti nebo čištění: několik dní). Nesavé povrchy, jako jsou leštěné nebo vypalované materiály, jako je klinker, porcelánová kamenina apod., nelze ošetřit. Sklo, leštěné povrchy, dřevo a lakované povrchy, plasty a další citlivé povrchy musí být chráněny proti rozstříkávání. Nepoužívejte na pálivém slunci a nepoužívejte při povrchových teplotách pod 5°C nebo nad 25°C. Čištění nástroji ředěním.

Doba schnutí: Procházka přibližně po 30 minutách, úplné sušení do 24 hodin.

Pokrytí: přibližně 7 až 15 m²/litr v závislosti na typu krytí.

Skladování

Chladné, suché a utěsněné. Ne nad 25°C; lze skladovat až přibližně 4 roky.

Ochrana životního prostředí

Obsahuje rozpouštědla bez chlorovaných uhlovodíků.

Nepřidávejte do odpadních vod.

Likvidace: Zbytky produktů jsou nebezpečný odpad.

Nádoba je vyrobena z ekologicky šetrného plechu a může být recyklována. Vyschlé, prázdné kontejnery lze zlikvidovat pomocí sběrných systémů pro recyklaci.

Pro informace o označování, přepravě a likvidaci se prosím podívejte na bezpečnostní list.

Dodáváno v balení

- a) Láhev o objemu 1 litru s dětsky odolným víčkem (10 dílů v krabici)
- b) 5 litrový kanistr (2 díly v krabici)
- c) 10 litrový kanistr (jednorázovací)

Upozorňujeme, že environmentální a bezpečnostní informace se vztahují na (koncentrovaný) produkt uvedený v doručovacím formuláři. Pokud je ředění vhodné pro danou aplikaci, klasifikace se může změnit. Tyto informace mohou a měly by poskytovat pouze nezávazné rady. Použití těchto produktů musí být přizpůsobeno místním podmínkám a povrchům, které mají být ošetřeny. Pokud nemáte zkušenosti a ve všech případech jsou pochybnosti, produkt by měl být předem vyzkoušen na nenápadném místě. (CZ.26/9.25)