

FACADE SYSTEM

2000

CEMENTOVÝ PREDNÁSTREK

Predchádzajúci názov: 052



SPOĽAHLIVÉ SPOJENIE NIELEN PRE VONKAJŠIE STENY

Zaručí pridržnosť pre jadrové omietky

Hrubá štruktúra poskytuje následným vrstvám lepšiu priľnavosť a znižuje praskanie omietky. Optimálna veľkosť zrna uľahčuje spracovanie. Pre rovnomernú nasiakavosť.



Exteriér: stena + strop
Vnútro: stena + strop
Pre ručné a strojové spracovanie

Oblasť použitia

Kontaktný mostík pre murivo pred aplikáciou jadrových omietok. Na vnútorné a vonkajšie použitie. Pre bežné tehly, tehlové bloky, betónové a ľahké bloky, kameň atď.

EN 998-1

GP CSIV ,WcO ,

Oblasť vykurovania-chladenia



Stena + Strop

POVETERNOSTNÉ PODMIENKY



Teplota pre spracovanie (min.)
5 °C

Teplota pre spracovanie (max.)
30 °C

Poveternostné podmienky

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť zrenie a predĺžiť tuhnutia materiálu. Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chránajte pred vysokým mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie materiálu.

SPRACOVANIE

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrazený, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

V závislosti od nasiakavosti podkladu a klimatických podmienok: Veľmi nasiakavé podklady sa musia navlhčiť. V prípade potreby by sa mali neštandardné podklady upraviť vhodnou metódou, aby sa dosiahli požadované vlastnosti. Podklad musí spĺňať platné predpisy, normy alebo odporúčania výrobcu materiálu.

Príprava zmesi

Materiál pripravíte tak, že suchú zmes nasypete do predpísaného množstva vody a premiešate. Na miešanie zmesi použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu norme EN 1008. Miešajte pomocou nízkootáčkového miešadla. Zmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek a nechajte odležať. Potom opäť krátko premiešajte. Pri strojovom spracovaní používajte vhodné stroje.

Spotreba vody



Množstvo	Litr (min.)	Liters_recommended	Litr (max.)
1 kg	0,24 l	l	0,29 l
25 kg	6 L	l	7,25 l

Miešanie



Doba miešania

3 min

Rýchlosť miešania

800

Prestávka

3 min

Pokyny pre spracovanie

Pri ručnej aplikácii sa prednástreč nanáša na celú plochu pomocou murárskej lyžice alebo naberačky. Maximálna vrstva je 5 mm. Pri strojovom použití odporúčame použiť stator s rotorom s vyššou mierou opotrebenia, aby sa zabezpečila ľahšia priechodnosť. Vysoko nasiakavé podklady by sa mali pred aplikáciou prednástreku navlhčiť vodou.

Odporúčaná hrúbka vrstvy



Maximálna hrúbka vrstvy	5 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy	4 mm
Minimálna hrúbka vrstvy	3 mm

Spotreba



Spotreba od

1.57

Spotreba materiálu v mernej jednotke

kg/m²/mm

Spracovateľnosť



120 min

Ošetrovanie po aplikácii

Nenasiakavé obklady predlžujú dobu zretia.

Po aplikácii by sa malo zabrániť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhkosti a prievanu. Chránite pred mrazom a dažďom. Priame zahrievanie povrchu je zakázané.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

ODPORÚČANÉ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY

2020 OMIETKA STROJOVÁ

Vápennocementová jadrová

2030 SOKLOVÁ OMIETKA RUČNÁ

2050 JEDNOVRSTVOVÁ LAHČENÁ
OMIETKA

2080 SUPERTHERM

Tepelnoizolačná jadrová omietka $\lambda \leq 0,09$

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavné spojivo	Šedý cement
Vyrobené z materiálu	Minerálne plnivo, cement, prísady zlepšujúce spracovateľské a úžitkové vlastnosti malty.
Trieda reakcie na oheň	A1
Maximálna veľkosť zrna v mm	2
Prilnavosť po uložení v suchu v N/ mm ²	0.3
Tepelná vodivosť λ v W(m.K)	0.71
Faktor difúzneho odporu pre vodnú paru (μ)	35
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m ³ od	1 600
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m ³ do	1 800

VARIANTY



Pre trhy	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT	CZ/SK
Farba	Štandard šedá	Štandard šedá	Štandard šedá
Netto hmotnosť	25 kg	25 kg	1 000 kg
Druh balenia	Vreco	Vreco	Silo
Materiál obalu	PE	Papier	Bez balenia
GTIN (EAN)	9005561100238		
Množstvo na palete	48	48	
Hmotnosť na palete	1 200 kg	1 200 kg	
Skladovateľnosť	24 M	12 M	6 M

Druh balenia	Materiál obalu	Podmienky skladovanie
Silo	Bez balenia	Uchovajte v suchu
Vreco	PE	V neotvorenom originálnom balení, Chrániť pred poškodením
Vreco	Papier	Uchovajte v suchu, V neotvorenom originálnom balení

Silo	Podmienky dovozu voľne ložených zmesí a strojového zariadenia: Prípojka - 400 V Zásuvka podľa typu strojového zariadenia - kontinuálna miešačka - 5 x 16 A (istenie 3 x 20 A) Prierez prírodného vodiča - Cu 5 x 4 mm² Prípojka vody - 3/4 " Príjazdová komunikácia musí byť zjazdová pre ťažké nákladné autá (maximálne zaťaženie je 40 ton). Plocha pre postavenie sila musí byť spevnená o min. rozmeroch 3 x 3 m. Ostatné podmienky upravuje: Predpis "Podmienky pre stavanie sil pre stavebníctvo" Preberací a odovzdávací protokol na mobilný zásobník (silo) Podnájomná zmluva strojového zariadenia Prevádzkový predpis pre prevádzku, obsluhu a údržbu skladovacích zariadení sypkých hmôt.
Služby	Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov: Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis. Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity. Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.
Likvidácia materiálov (odpadov)	Nespotrebované zvyšky nevylievajte do kanalizácie. Nespotrebované zvyšky zmiešajte s vodou a nechajte stuhnúť. Potom zlikvidujte ako stavebný odpad v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.
Likvidácia obalov	Kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (viď bezpečnostný list). Iba úplne vyprázdnené a čisté obaly môžu byť odovzdané na recykláciu. Nesmie sa likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Obal likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.
Kvalita	Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.
Poznámky	Dodržiujte záväzné predpisy, pracovné postupy a platné normy. Dodatočné pridávanie spojív, kameniva a iných prísad alebo preosievanie zmesi nie je povolené.
Právne upozornenie	Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce. Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.