

FACADE SYSTEM

2400

ZIMNÁ PRÍSADA COOL

Predchádzajúci názov: Zimná prísada COOL



URÝCHĽOVAČ VYZRIEVANIA OMIETKY

Na prácu pri nízkych teplotách

Urýchľuje proces vysychania omietky pri nízkych teplotách (od +1 °C; pod 90 % vlhkosti) a zabráňuje poškodeniu omietky mrazom počas tuhnutia.

Odoláva krátkodobému pôsobeniu mrazu (cez noc do -5 °C).

Jednoduché dávkovanie: Pridajte jedno balenie na 25kg balenie omietky.

Neovplyvňuje negatívne vlastnosti omietky.



Exteriér: stena + strop

Vnútro: stena + strop

Pre ručné spracovanie

Oblasť použitia

Na urýchlenie vysychania a na aplikáciu pri nízkych teplotách.

POVETERNOSTNÉ PODMIENKY



Teplota pre spracovanie (min.)

1 °C

Teplota pre spracovanie (max.)

10 °C

Poveternostné podmienky

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť zrenie a predĺžiť tuhnutie materiálu. Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chránajte pred vysokým mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie materiálu.

SPRACOVANIE

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

Podklad musí spĺňať podmienky na aplikáciu daného materiálu - pastovité omietky.

Príprava zmesi

Obsah nádoby bez zvyšku pridajte do 25 kg omietky. Premiešajte dôkladne nízkootáčkovým miešadlom.

Miešanie

Doba miešania

2 min

Rýchlosť miešania

800

Pokyny pre spracovanie

Omietky s aditívom Cemix 2400 spracujte štandardne podľa technického listu omietky. Kombinácia omietok so zimným aditívom a bez neho sa na jednej pohľadovej ploche neodporúča.

Ošetrovanie po aplikácii

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.

ODPORÚČANÉ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY

2721 SILIKÓNOVÁ OMIETKA

2723 AKRYLÁTOVÁ OMIETKA

2790 MOZAIKOVÁ OMIETKA

2791 MAGIC DECOR 2,5 mm

2794 MAGIC DECOR STONE

2795 MAGIC DECOR WOOD

Pre soklové časti

Kreatívna omietka na vytváranie hrubých povrchov

Kreatívna omietka pre jemné textúry prírodného kameňa

Kreatívna omietka pre prirodzený vzhľad dreva

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavné spojivo	Disperzný polymér
Vyrobené z materiálu	Disperzia, glykol, amoniak a zušľachtujúce prísady.
Odolnosť proti tlakovej vode	Nie
Hustota Kg/m ³	900

VARIANTY



Pre trhy

CZ/SK/AT

Farba

transparentné

Netto hmotnosť

0,27 kg

Druh balenia

Vedro

Materiál obalu

PP

GTIN (EAN)

9005561101778

Množstvo na palete

504

Hmotnosť na palete

136,08 kg

Skladovateľnosť

12 M

Druh balenia

Vedro

Materiál obalu

PP

Podmienky skladovanie

Uchovajte v suchu, V neotvorenom originálnom balení, Chrániť pred slnečným žiarením, Teplota skladovanie +1 do +20 °C, Neskladujte spolu s jedlom, Uchovávať mimo dosahu zdrojov zapálenia, Skladovať v chlade, Skladovať v dobre vetraných priestoroch

Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.