

FACADE SYSTEM

2771**EDELPUTZ EXTRA 1 MM**

VNÚTORNÉ STENY S JEDINEČNÝMI VZORMI

Minerálna omietka do interiéru

Maximálna veľkosť zrna 1 mm: jedinečná, jemná textúra vnútorných povrchov.
Dobrá paropriepustnosť: umožňuje murive dýchať a poskytuje príjemnú vnútornú klímu.
Vhodné na použitie na sanačných omietkových systémoch.



Vnútro: stena + strop
Pre ručné spracovanie

Oblasť použitia

Edelputz Extra 1 mm je minerálna omietka na vnútorné steny nových a starých obytných budov, verejných budov a priemyselných objektov. Vhodné pre vnútorné steny z keramických, tehlových, kamenných, betónových atď. murovacích prvkov so základnou omietkou a základným náterom. Tiež na použitie v sanačných omietkových systémoch Eurosan v interiéri.

POVETERNOSTNÉ PODMIENKY



Teplota pre spracovanie (min.)
5 °C

Teplota pre spracovanie (max.)
25 °C

Poveternostné podmienky

Teplota vzduchu a podkladu pri práci by mala byť medzi +5°C a +25°C. Počas vytvrdzovania sa vyhýbajte priamemu slnečnému žiareniu, teplu, mrazu, intenzívnej vlhkosti (dážď) a prievanu. Omietanie v chladnom a vlhkom počasi môže spôsobiť vytvorenie vápenného filmu na povrchu.

SPRACOVANIE

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať príslušným normám, musí byť pevný, stabilný, bez voľných častíc, prachu, nečistôt, oleja, zvyškov plesní a výkvetov.
Podkladom môže byť vápenná, vápenno-cementová omietka alebo lepené tepelnoizolačné dosky vystužené sklenenou sieťovinou zaliate lepidlom ETICS. Odporúčaná teplota podkladu je +5°C až +25°C.

Príprava podkladu

Pred začatím práce zakryte plochy, ktoré sa majú chrániť! Pri sanačných prácach je potrebné z základnej omietky odstrániť disperzné alebo rozpúšťadlové farby a vápenné vrstvy. Pred renováciou budov, ktoré boli predtým omietnuté tradičnou dekoratívnou omietkou, takzvaným kamenným prachom, sa poraďte s odborníkom. Minimálne jeden deň pred plánovanou aplikáciou minerálnej omietky Edelputz Extra sa odporúča povrch riadne pripravenej základnej omietky ošetriť základným náterom na omietku Cemix. Postavte lešenie budovy tak, aby na celej ploche steny mohol paralelne pracovať dostatočný počet odborníkov.

Príprava zmesi

Minerálna omietka Edelputz Extra 1 mm sa na stavbe zmieša s vodou bez hrudiek. Miešanie je možné vykonať v miešačke na betón, miešacím nadstavcom zachyteným vo vrtáčke alebo omietacím strojom PFT G-4 so šnekom D4-3. Aby ste dosiahli rovnaký vzhľad na jednej stene, namiešajte naraz toľko farbiacej omietky, koľko je potrebné na pokrytie celého povrchu jednej steny a môžete ju naniesť do 2 hodín. Do omietky pridajte dostatočné množstvo vody, aby ste ju mohli ľahko nanášať stierkou.

Spotreba: cca. 2,5 kg/m². Presnú požiadavku na materiál možno určiť skúšobnou aplikáciou.

Spotreba vody



Množstvo	Litr (min.)	Liters_recommended	Litr (max.)
25 kg	l	6,25 l	l

Miešanie



Doba miešania

5 min

Pokyny pre spracovanie

Pred vybratím prefarbenej omietky z obalu s maltou obsah dôkladne premiešajte. Na nanášanie omietky na podkladovú plochu použite stierku. Po nanosení je možné finálny povrch tvarovať brúsením plastovým hladidlom. Brúsenie sa zvyčajne vykonáva kruhovým pohybom. Vždy dbajte na to, aby sa práca vykonávala priebežne na jednej strane, pretože dlhšie čakacie doby zanechajú na povrchu steny stopy.

Nástroje na spracovanie: nerezová stierka, plastová stierka.

UPOZORNENIE: Výrobok obsahuje minerálne častice prírodného pôvodu, preto nemožno zaručiť úplnú farebnú zhodu medzi materiálmi z rôznych výrobných procesov, preto na súvislých plochách používajte vždy rovnaký dátum výroby. Ak to nie je možné, zmiešajte dostupný materiál v dostatočnom množstve na jeden povrch s hranami. Z dôvodov stavebnej fyziky a optiky na omietanie veľkých plôch odporúčame naše svetlejšie farebné odtiene. Naše tmavšie tóny sa odporúčajú predovšetkým na dekoratívne účely, pričom treba mať na pamäti, že chyby v konštrukcii môžu byť viditeľnejšie v tmavších odtieňoch. Pre intenzívne farby použite vyrovnávaciu farbu, aby ste dosiahli úplnú farebnú zhodu! Nepriaznivé poveternostné podmienky a nehomogénny podklad môžu ovplyvniť výslednú farbu. Farebné rozdiely povrchu spôsobené nepredvídanými príčinami je možné korigovať nanosením vrstvy vyrovnávacej farby rovnakej farby. Pred aplikáciou prosím skontrolujte farbu omietky na skúšobnej ploche, nakoľko reklamácie farebného odtieňa po aplikácii nemôžeme akceptovať.

Spotreba

Spotreba od

2.5

Spotreba materiálu v mernej jednotke

Kg/m²

Spracovateľnosť



120 min

Ošetrovanie po aplikácii

V horúcom, veternom počasí nastriekajte vodu na už vytvrdnutú omietku, aby ste zabránili jej rýchlemu vysychaniu. Omietka by nemala byť počas tvrdnutia vystavená mrazu.

Náradie a pokyny na čistenie

Náradie ihneď po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

ODPORÚČANÉ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY

2090

2110 RENTI

Opravná omietka

2111

2615 Putzgrund

Základný penetračný náter pod omietku

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavné spojivo	Biely cement
Trieda reakcie na oheň	A1
Maximálna veľkosť zrna v mm	1
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch v N/mm ²	2 N/mm ²
Pevnosť v tahu v ohybe po 28 dňoch v N/mm ²	1 N/mm ²
Tepelná vodivosť λ v W(m.K)	0.48
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m ³ do	1 500

VARIANTY



Pre trhy

HU/RO/HR/SL/SK

Štruktúra povrchu

R1

Farba

WHITE 4000

Netto hmotnosť

25 kg

Druh balenia

Vreco

Materiál obalu

Papier

Množstvo na palete

48

Hmotnosť na palete

1 200 kg

Skladovateľnosť

12 M

Druh balenia

Vreco

Materiál obalu

Papier

Podmienky skladovanie

Uchovajte v suchu, V neotvorenom originálnom balení

Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

Likvidácia materiálov (odpadov)

Nespotrebované zvyšky nevyhadzujte do kanalizácie.
Nespotrebované zvyšky nechajte vytvrdnúť (vysušiť).
Potom zlikvidujte ako stavebný odpad v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Likvidácia obalov

Kontaminovaný obal zlikvidujte ako nebezpečný odpad (pozri kartu bezpečnostných údajov). Len úplne vyprázdnené a čisté obaly možno odovzdať na recykláciu. Nesmie sa likvidovať s komunálnym odpadom. Obal zlikvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.