

FLOOR SYSTEM

5570**NIVELA RAPID 25MPa**

Predchádzajúci názov: 200j



PRE DOKONALE ROVNÉ PODLAHY POD VINYL, PVC

Rýchlotuhnúca, pochôdzna po 4 h

Samonivelizačná stierka pre dokonale rovné podlahy. Vyrovnáva nerovnosti s hrúbkou 1–30 mm. Rýchlo tuhne: Pochôdzna po 4 hodinách pri hrúbke vrstvy 10 mm. Vhodná na zaťaženie valivým trením: odolná voči kolieskam kancelárskych stoličiek. Na báze sadry: Vysoko pružná a obmedzujúca tvorbu trhlin, umožňujúca tepelnú rozťažnosť. Vhodná pre anhydritové potery (Calciumsulfat). Vytvára hladký a kompaktný povrch, ideálny pre tenké vinylové krytiny. Vhodná na nízkoprofilové podlahové vykurovanie. Vhodná na rekonštrukcie podláh so zvyškami vodонераzpustných lepidiel.



Vnútro: iba podlaha
Pre ručné a strojové spracovanie

Oblasť použitia

Pre vyrovnanie podláh v interiéri pred pokládkou podlahových krytín (dlažby, plávajúcich podláh, vinyly, kobercov, PVC a pod.) Pri výstavbe bytov, kancelárskych priestorov, správnych budov, hotelov, škôl a pod.

Pre zalievanie elektrických vykurovacích registrov, pre zalievanie vybraných teplovodných nízkoprofilových vykurovacích registrov.

Ako združená vyrovnávacia podlahová vrstva na betóny, cementové potery alebo potery na báze síranu vápenatého (anhydrit).

Pre vyrovnanie ľahčených poterov a problematických podkladov.

EN 13813

CA-C25-F5-RWFC550-B1,0-

Oblasť vykurovania-chladenia



Podlaha

POVETERNOSTNÉ PODMIENKY



Teplota pre spracovanie (min.)
5 °C

Teplota pre spracovanie (max.)
30 °C

Poveternostné podmienky

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť zrenie a predĺžiť tuhnutie materiálu. Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred vysokým mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie materiálu.

SPRACOVANIE

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný a musí mať požadovanú rovinnosť.

Príprava podkladu

V závislosti na nasiakavosti podkladu a klimatických podmienkach je potrebné: Na nasiakavé podklady použite penetráciu Cemix 5400, hladké podklady zdrsňte alebo použite kontaktný mostik Cemix 8040. V prípade neštandardných podkladov upravíte vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Veľké nerovnosti podkladu dopredu vyrovnať vhodnými materiálmi Cemix a nechať vyschnú a vyzrieť. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi

Materiál pripravte nasýpaním suchej zmesi do predpísaného množstva vody a ich zmiešaním. Na rozmiešanie zmesi použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN 1008. Zmiešanie prevedte pomocou nízkootáčkového miešadla. Rozmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek, nechajte odležať. Potom opäť znovu krátko premiešajte. Pri strojnom spracovaní použite vhodné strojné zariadenie.

Spotreba vody



Množstvo	Litr (min.)	Liters_recommended	Litr (max.)
25 kg	5,5 l	l	6 L

Miešanie



Doba miešania
5 min

Rýchlosť miešania
800

Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Po rovnomernom rozliatí na podkladovú plochu sa vrstva vyrovná, rozprestrie podľa potreby do požadovanej hrúbky pomocou hladítka s jemným zubom alebo stierkou. Položená zmes sa následne odvdzušní ježkovým valčekom, ktorý súčasne napomáha jej nivelizácii. V prípade strojového spracovania sa zmes pripravuje napr. zariadením m-tec/duomix s príslušenstvom doporučeným výrobcom pre aplikácie podlahových samonivelizačných hmôt. Výstup hadice musí byť vybavený sítkom na zachytávanie nečistôt

Stierkou možno vykonávať zalievanie vykurovacích elektrických podlahových rohoží, a to iba za podmienok prísneho dodržiavania nábehových cyklov udávaných výrobcom vykurovacích rohoží. Vrstva krycej stierky musí byť min. trojnásobkom hrúbky vyhrievaného kábla.

Pri viacvrstvovom liatí stierky je nutné predchádzajúcu vrstvu nechať vyschnúť (na hodnotu najvyššej dovolenke vlhkosti max. 0,5% hmotn.), povrch podkladu prebrúsiť, vysať a napenetrovať penetráciou Cemix 5400.

Odporúčaná hrúbka vrstvy



Maximálna hrúbka vrstvy	30 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy	5 mm
Minimálna hrúbka vrstvy	1 mm

Spotreba



Spotreba od
1.7

Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/mm

Spracovateľnosť



20 min

Pochôdnosť po



4 h

Ošetrovanie po aplikácii

Po aplikácii je potrebné sa vyhnúť po dobu 24h priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu. Povrch je pochôdnosť za cca. 4 hodiny po aplikácii, plné zaťaženie po položení podlahových krytín. Kladenie podlahových krytín možno vykonávať po vyschnutí stierky na požadovanú hodnotu podľa STN 74 4505. V bežných podmienkach stierka vyžaduje pre vyschnutie do rovnovážnej vlhkosti 1 deň na 1–2 mm hrúbky.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

ODPORÚČANÉ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY

5286	OPRAVNÁ UNI MALTA	Rýchlotuhnúca 25 MPa
5290	ANHYDRITOVÝ POTER 25 MPa	Samonivelizačný
5400	PENETRÁCIA PODLAHOVÁ	
5903	SAMOLEPIACA DILATAČNÁ PÁSKA 3/30	
8265	LEPIDLO XXL FLEX C2TS1	Gélové lepidlo na veľkoformátové dlažby a ťažké obklady

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavné spojivo	Sádra
Vyrobené z materiálu	Minerálne plnivo, síran vápenatý a prísady zlepšujúce spracovateľské a úžitkové vlastnosti hmoty.
Trieda reakcie na oheň	A1 _{fl}
Maximálna veľkosť zrna v mm	0,4
Trvalo zaťažiteľný po	7 d
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch v N/mm ²	25 N/mm ²
Pevnosť v ťahu v ohybe po 28 dňoch v N/mm ²	5 N/mm ²
Tepelná vodivosť λ v W(m.K)	1.05
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m ³ od	1 700
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m ³ do	1 900
Uvoľňovanie korozívnych látok	CA

VARIANTY



Pre trhy	CZ/SK/AT
Farba	Štandard béžová
Netto hmotnosť	25 kg
Druh balenia	Vreco
Materiál obalu	PE
GTIN (EAN)	9005561100559
Množstvo na palete	48
Hmotnosť na palete	1 200 kg
Skladovateľnosť	12 M

Druh balenia	Materiál obalu	Podmienky skladovanie
Vreco	PE	V neotvorenom originálnom balení

Služby	Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov: Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis. Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity. Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.
--------	---

Likvidácia materiálov (odpadov)	Nespotrebované zvyšky nevyliievajte do kanalizácie. Nespotrebované zvyšky zmiešajte s vodou a nechajte stuhnúť. Potom zlikvidujte ako stavebný odpad v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.
---------------------------------	--

Likvidácia obalov	Kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (viď bezpečnostný list). Iba úplne vyprázdnené a čisté obaly môžu byť odovzdané na recykláciu. Nesmie sa likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Obal likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.
-------------------	--

Kvalita	Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.
---------	--

Poznámky	Pre navrhovanie, vykonávanie a ošetrovanie podlahových vrstiev platia ČSN 74 4505 Podlahy – Spoločné ustanovenia. Konzistencia (rozliv) dľa EN 12 706: 140±10 mm. Dodatočné pridávanie spojív, kameniva a iných prísad alebo preosievanie zmesi je neprípustné. Je potrebné prijať takéto opatrenia, aby sa zabránilo vzliínaniu vlhkosti do podkladu a budúcich vrstiev. Dodržujte záväzné predpisy, pracovné postupy a platné normy.
----------	--

Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.

Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.