

COVERING SYSTEM

8103**AQUASTOP CORNER IN**

Predchádzajúci názov: Pružná tesniaca páska vnútorný roh



PRUŽNÁ TESNIACA PÁSKA PRE VNÚTORNÝ ROH

Pre bazény nutnosť

Vysoká flexibilita aj pri nízkych teplotách, preklenie pohyby aj pri mrazoch.

Pre bazény a kúpeľne, vodotesnosť až 50m vodného stĺpca.

Vysoká pevnosť v ťahu, vysoká prietlačnosť a pružnosť.

Odolnosť proti chemikáliám, odolná chlóróvanej a vápennej vode.



Exteriér: podlaha + stena

Vnútro: podlaha + stena

Vhodný pre bazén

Pre ručné spracovanie

Oblasť použitia

Na pružné napojenie konštrukcií pri prevádzaní hydroizolačných vrstiev. Na vykonávanie dilatčných škár v hydroizolačných stierkach. Pre bazény, balkóny, wellness a kúpeľne. Pre disperzné, polymércementové a bitúmenové hydroizolačné stierky.

Oblasť vykurovania-chladenia



Podlaha + Stena

POVETERNOSTNÉ PODMIENKY



Teplota pre spracovanie (min.)

5 °C

Teplota pre spracovanie (max.)

30 °C

Poveternostné podmienky

Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred vysokým mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie materiálu.

SPRACOVANIE

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

V závislosti na nasiakavosti podkladu a klimatických podmienkach je potreba: Na savé podklady použitý penetráciu Cemix 2614, hladké podklady zdrsniť alebo použitý kontaktný mostík Cemix 8040. Prípadne neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnať vhodnými materiálmi Cemix a nechať vyschnúť a vyzrieť. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Pokyny pre spracovanie

Na vopred pripravený podklad nanesieme tenkú vrstvu hydroizolačnej stierky vhodným nástrojom napr. štetcom a okamžite aplikujeme Roh. Ten vtlačíme a uhladíme. Napojenie pásky vykonajte presahom 10–15cm. Pri prevádzaní druhej vrstvy hydroizolačnej stierky pásku prekryte touto hmotou. Vtlačenie vykonávame tak aby sme nepoškodili roh - nepoužívajte ostré nástroje. Teplotná odolnosť: -30 °C až +90 °C
Ťažnosť: 190%
Vodotesnosť: 0,5bar

Ošetrovanie po aplikácii

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.


ODPORÚČANÉ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY

1930	AQUASTOP BITUM 2K	2v1: Asfaltová lepiaca a izolačná stierka
1940	AQUASTOP ELASTIC 2K	Univerzálna hydroizolačná stierka
8100	AQUASTOP TAPE	Pružná tesniaca páska 120 mm
8110	AQUASTOP IN	Interiérová disperzná hydroizolácia pod keramické prvky
8120	AQUASTOP RAPID 2K	Hydroizolačná stierka pre bazény a prácu v časovej tiesni

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vyrobené z materiálu	Na báze syntetického kaučuku s kašiom.
Odolnosť proti tlakovej vode	Áno
Použitie pre styk s pitnou vodou	Nie

VARIANTY



Pre trhy	CZ/SK/AT
Farba	Štandard šedá
Množstvo	25 Ks
Druh balenia	Krabica
Materiál obalu	Papier
GTIN (EAN)	9005561105912
Skladovateľnosť	12 M

Druh balenia

Krabica

Materiál obalu

Papier

Podmienky skladovanie

Chrániť pred poškodením

Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:

Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.

Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.

Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

Poznámky

Tesniace pásy nie sú odolné proti ropným látkam (minerálnym olejom, benzínu, pohonným hmotám) a niektorým rozpúšťadlám, najmä aromátom (napr. toluén)

Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.

Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.