

FACADE SYSTEM

2830**ANTIGRAFFITI**

Dřívější název: Antigrafitti



JEDNOSLOŽKOVÝ PERMANENTNÍ OCHRANNÝ NÁTĚR

Ochrana povrchů vůči poškození graffiti

Transparentní povlak: Chrání před graffiti.
 Umožňuje 5x odstranění vysokotlakým čištěním.
 Matný: Neviditelný.
 Zvyšuje odolnost proti mechanickému oděru.
 Difúzně otevřený: Vysoce paropropustný. $S_d < 0,05 \text{ m}$
 Odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům.
 Snižuje nasákavost: Udrží stěnu suchou.
 Připraven k okamžitému použití.



Exterier: stěna + strop
 Interiér: stěna + strop
 Pro ruční a strojní zpracování



Oblast použití

Pro ochranu povrchu proti graffiti. Na minerální podklady. Pro omítky, cihly, beton, přírodní kámen, keramiku, pískovec, cementovláknité desky a dobře soudržné nátěry. Pro fasády a sokly. S vysokou paropropustností vhodný pro historické budovy.

PODMÍNKY PŘI ZPRACOVÁNÍ



**Teplota pro zpracování
(min.)**
 10 °C

**Teplota pro zpracování
(max.)**
 30 °C

**Relativní vlhkost vzduchu v
% (max.)**
 70

Povětrnostní podmínky

Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty mohou negativně ovlivnit zrání a prodloužit zasychání materiálu. Při zpracování se vyhněte přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před vysokým mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání materiálu.

ZPRACOVÁNÍ

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí suchý, rovnoměrně nasáklý a vyzrálý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní

Příprava podkladu

Podklad musí být čistý a suchý.

Příprava směsi

Nátěr před použitím důkladně promíchejte za pomoci pomaluběžného míchadla s vhodným nástavcem.

Míchání



Doba míchání

2 min

Rychlost otáčky/min.

800

Pokyny pro zpracování

Nové pastovité omítky natírejte nejdříve 48 h po aplikaci. Nátěr nanášejte neředěny pomocí válečku nebo štětky rovnoměrně na podklad. Aplikujte ve dvou až třech vrstvách v závislosti na struktuře podkladu. Jednotlivé vrstvy nanášejte po zmatnění předchozí vrstvy. Při strojním zpracování použijte vhodné strojní zařízení.

Odstranění graffiti: Povrch opláchněte za pomoci horké vody (max. 40 °C) a vysokotlakového zařízení. Tlak přizpůsobte tvrdosti povrchu (max. 70 bar). Ochrana vydrží až 5 cyklů.

Spotřeba



Spotřeba od

0.1

Spotřeba do

0.3

Spotřeba materiálu v měrné jednotce

kg/m²

Ošetření po aplikaci

Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu. Při běžných podmínkách nátěr vydrží cca 24 hodin.

DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ VÝROBKY

2721 SILIKONOVÁ OMÍTKA

2723 AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA

2727 ACTIVCEM

2729 TETRACEM

2790 MOZAIKOVÁ OMÍTKA

2794 MAGIC DECOR STONE

Vysoce odolná omítka s vlákny

Samočisticí omítka, vyztužená aramidovými vlákny

Pro soklové části

Kreativní omítka pro jemné textury přírodního kamene

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vyrobena z materiálu	Fluoro polymer
Hustota v Kg/m ³	1 050

VARIANTY



Pro trhy

CZ/SK/AT

Barva

transparentní

Netto hmotnost

5 kg

Druh balení

Kanystř

Materiál obalu

PE

GTIN (EAN)

9005561105677

Množství na paletě

96

Hmotnost na paletě

480 kg

Skladovatelnost

12 m.

Druh balení

Kanystř

Materiál obalu

PE

Podmínky skladování

Uchovejte v suchu. Skladování v originálních uzavřených obalech,
Chraňte před poničením, Chraňte před vlhkem

Služby

Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců:

Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis.

Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity.

Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech žádejte konzultaci.

Likvidace materiálu (odpadů)

Nespotřebované zbytky nevylévejte do kanalizace.

Nespotřebované zbytky nechte ztuhnout (vyschnout).

Poté zlikvidujte jako stavební odpad v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

Likvidace obalů

Kontaminované obaly likvidujte jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list). Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k recyklaci. Nesmí se likvidovat společně s komunálním odpadem. Obal likvidujte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

Kvalita

Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích.

Poznámky

Dodržujte závazné předpisy, pracovní postupy a platné normy.

Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad nebo prosévání směsí je nepřipustné.

Navazující stavební konstrukce pečlivě zakryjte, resp. chraňte před postříkáním.

Před zpracováním materiál dobře rozmíchejte.

Materiál chraňte v době zrání před deštěm.

Právní upozornění

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, neodpovídá výrobce za škody způsobené chybným použitím či zpracováním výrobku.

V případě pochybností ohledně způsobu použití či zpracování výrobku doporučujeme vyžádat si informace od našich obchodně-technických zástupců.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického listu v případě potřeby jeho aktualizace.

Vydáním nového technického listu se ruší a nahrazuje vydání předchozí.

Aktuální znění technických listů, informace o produktech a službách i všeobecné obchodní podmínky výrobce jsou dostupné na www.cemix.cz.